



国家生态及功能纺织品服装质量监督检验中心
中国纺织工业联合会检测中心
中纺协(北京)检验技术服务有限公司
United Testing Services (Beijing) Co., Ltd.

检测报告

防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn

防伪码: 3351084661



报告编号: ZFLJ1564448

第 1 页, 共 2 页

客户信息	委托单位	: 国威警用装备科技(天津)有限公司	委托人	: /
客户认定信息	样品描述	: 一件黄色上衣		
检验性质	委托检测	样品受理日期/检测日期: 2020-05-27, 报告签发日期: 2020-05-29		
检验/判定依据	- GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 B 类 - FZ/T 81007-2012 《单、夹服装》 优等品 - GB/T 18830-2009 《纺织品 防紫外线性能的评定》 防紫外线产品			
综合检验结论	• 样品所检并要求判定项目 符合 <GB 18401-2010 B 类>相应的技术要求。 • 样品所检并要求判定项目 符合 <GB/T 18830-2009 防紫外线产品>相应的技术要求。 • 样品所检并要求判定项目 符合 <FZ/T 81007-2012 优等品>相应的技术要求。			
检验结果及单项判定	见下页。			
样品呈现	(以下为送检样品的照片呈现和/或裁剪自送检样品的贴样)			
				

批准:

任刚

审核:

赵超

制单:

孙慧敏



地址:中国北京市朝阳区延静里中街3号东二楼 2F East Building No. 3 Middle Yanjingli Street, Beijing, 100025, China

Tel.: (86 10)65868043

Fax: (86 10)67262516

E-mail: testing@fabricschina.com.cn

www.fcl.org.cn

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

检测报告

防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn

防伪码: 3351084661



报告编号: ZFLJ1564448

第 2 页, 共 2 页

测试项目(计量单位) [样品标识]	测试方法 (参数说明)	技术要求 (备注)	测试结果	判定
✓				
纤维含量 (%)	GB/T 2910.24-2009 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007	--	聚酯纤维 100	--
✓ [机织面料]				
耐水色牢度 (级)	GB/T 5713-2013	变色 ≥ 4 沾色 ≥ 4	变色 4-5 沾色 4	合格
耐汗渍色牢度 (级)	GB/T 3922-2013	酸性:变色 ≥ 4 酸性:沾色 ≥ 4 碱性:变色 ≥ 4 碱性:沾色 ≥ 4	(酸性)(碱性) 变色 4-5 4-5 沾色 4 4	合格
耐摩擦色牢度 (级)	GB/T 3920-2008	干摩擦 ≥ 4 湿摩擦 $\geq 3-4$	干摩擦 4-5 湿摩擦 4	合格
耐光色牢度 (级)	GB/T 8427-2008 方法 3, 参考 4 级蓝色羊毛标样	≥ 4	4	合格
防紫外线性能的评定	GB/T 18830-2009	紫外线防护系数 (UPF) > 40 紫外线透过率 $T(UVA)_{AV} < 5\%$	-紫外线防护系数 (UPF) > 50 -紫外线防护系数 (UPF) $_{AV} 174.05$ -紫外线透过率, $T(UVA)_{AV} 0.81\%$ -紫外线透过率, $T(UVB)_{AV} 0.53\%$	合格
备注	1. 本实验室根据客户要求完成以上检测内容, 检测结果只对收到的样品负责。 2. 标记"--"的测试项目表示不予判定或不具备判定条件。 3. 除非客户要求, 本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。 4. 检测报告不得部分复制, 全文复制除外, 复制报告未重新加盖本机构“报告专用章”或本机构公章无效。			

===== 检测报告结束 =====

